



CAPAFLEX TEXTURE

Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo

- Effetto riempitivo (3D Effekt), mascherante e uniformante
- Strutturabile
- Resistente agli agenti atmosferici
- Film protetto da alghe e funghi
- Elevata stabilità cromatica
- Massima idrorepellenza



THE POWER OF SURFACE.



CAPAFLEX TEXTURE

Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo

Descrizione e Campo di applicazione	<p>CapaFlex Texture consente di realizzare superfici dotate di un piacevole effetto tridimensionale (3D Effekt), ottenuto con un gioco di luci ed ombre, risolvendo contemporaneamente i problemi attinenti la fenomenologia delle micro fessurazioni degli intonaci, grazie all'impiego di inerti selezionati.</p> <p>Finitura decorativa riempitiva e protettiva per intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento armato, eventualmente anche prepitturati o priverestiti purché stabili e ben adesi.</p>
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Effetto riempitivo, mascherante e uniformante• Strutturabile• Resistente agli agenti atmosferici• Elevata stabilità cromatica• Film protetto da alghe e funghi• Massima idrorepellenza• Buona permeabilità al vapore acqueo
Imballaggi e colori	<ul style="list-style-type: none">• Bianco/Base 1: 5 - 10 Litri• Base 3: 4,7 - 9,4 Litri <p>Tinteggiabile con sistema ColorExpress.</p>
Opacità	<p>Opaco G3.</p> <p>L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.</p>
Dati tecnici	<p>Secondo EN 13300</p> <ul style="list-style-type: none">• Densità: Ca. 1,6-1,7 kg/L• Granulometria massima: < 500 µm; S3 - Grosso• Spessore del film secco: > 400 µm; Classe E5• Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente Sd: Classe V2 - Media• Permeabilità all'acqua (valore w): Classe W3 - Alta
Supporti idonei	<p>Intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento armato, eventualmente anche prepitturati o priverestiti purché stabili e ben adesi.</p>
Metodo di applicazione	<p>Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura misto aria.</p> <p>In caso di applicazione a rullo si raccomanda di incrociare in maniera continua e ripetuta le rullate, onde evitare l'insorgere di antiestetici accumuli e cordonature.</p>
Diluizione	<p>Con acqua.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bianco/Base 1: mano di fondo e di finitura max. 20%• Base 3: mano di fondo e di finitura max. 20-30%
Consumo/Resa	<p>Circa 200-350 ml/m² 3-5 m²/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.</p>
Tempo di essiccazione	<p>A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 6 - 8 ore, asciutto in profondità dopo 7 giorni.</p>

Timbro Rivenditore